



ANALISI ESEGUITA
PRESSO I LABORATORI DELLA

QUALICHEM snc

*La chimica al servizio
della qualità della vita*

SPETT.LE

F.lli MANCINI S. n. c.

Produzione Farina di Fieno

Casco dell'Acqua

06039 TREVÌ (PG)

Rapporto di prova n. **2036/07**

del **04/12/2007**

Oggetto: DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE

Denominazione campione: **PELLETS DI LEGNO**

Prelievo: effettuato da **COMMITTENTE**

il **29/11/2007**

CARATTERISTICA	CONCENTRAZIONE MISURATA
Umidità totale %	8,9
Ceneri % sul tal quale	1,3
Cloro totale % sul tal quale	0,11
Azoto totale % sul tal quale	0,3
Carbonio Organico Totale % sul tal quale	43,5
Densità g/cm ³	0,58
Temperatura infiammabilità °C	292
Potere calorifico inferiore Kcal/Kg	4463
Potere calorifico superiore Kcal/Kg	5122
Metalli pesanti:	
Pb mg/Kg sul secco	6,8
Cr mg/Kg sul secco	0,7
Cu mg/Kg sul secco	4,4
Mn mg/Kg sul secco	24,9
Ni mg/Kg sul secco	3,3
As mg/Kg sul secco	0,1
Cd mg/Kg sul secco	0,9
Hg mg/Kg sul secco	< 0,1
Zn mg/Kg sul secco	10,8


L'Analista

p.i. Andrea Carradorini



Il Chimico

dott. Gianluca Carradorini



I metodi analitici utilizzati sono quelli indicati nelle normative citate e ove non espressamente indicati sono i metodi ufficiali IRSA - CNR.

Certificato valido ai sensi delle vigenti normative.

Pag. 1 di 1

QUALICHEM S.n.c. di Carradorini G., Carradorini A., Rocchegiani S., Sassaroli S.

Sede legale, amministrativa e laboratori: Via delle Concie, 7 - 62020 Caldarola (Mc) - Tel. e Fax 0733 905507

C.F. e P. IVA 01182200434 - Reg. Impr. Mc n. 01182200434 - R.E.A. 122044